

IN THE SPECIFICATION:

On page 11, kindly replace Table 2 with new Table 2 that is listed below.

--Table 2: Rheological data on test compounds

Compound number	Example 1 (Comparison 1)	Example 2	Example 3	Example 4 (Comparison 2)
ML (1+4) 100°C (MU)	64	69	67	73
Scorch time (120°) t ₅ (min)	15.3	23.3	28.0	29
Rheometer 150°C				
ts01 (min)	2.1	3.5	4.5	4.5
t95 (min)	10.1	9.0	12.9	13.4
Smin (dNm)	1.6	2.6	2.6	2.5
S'max (dNm)	17.9	19.5	18.6	19.8
Send, 30 min (dNm)	17.6	19.3	18.5	19.7
Rheometer 180°C				
ts01 (min)	0.5	0.7	0.9	0.9
t95 (min)	1.7	1.7	2.4	2.5
Smin (dNm)	1.4	2.4	2.3	2.3
S'max (dNm)	17.7	18.1	17.1	18.4
Send 30 min (dNm)	11.1	17.0	16.7	18.2